


CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK (CMA)

afleveringen 11 & 12



Ceramiek uit twee 14e-eeuwse beerputten aan het
O.L.V. plein te Maastricht

door: WIM HUPPERETZ en EDDIE NIJHOF

's-Hertogenbosch, februari 1996

Geachte abonnee/lezer,

In aflevering 11/12 van het CMA *Ceramik uit twee 14e-eeuwse beerputten aan het O.L.V. plein te Maastricht*, staat een aantal storende onvolkomenheden.

In de paragraaf over de datering van de vondstcomplexen is een aantal stukken van de tekst weggefallen. De gecorrigeerde versie van die paragraaf vindt u op de achterzijde van dit inlegvel.

In de Inleiding is verzuimd een aantal personen te bedanken voor hun medewerking bij het tot stand komen van deze afleveringen. Dat zijn de heren H. Peeters en G. Veldman, tekenaars bij het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek Maastricht (GOBM), die alle voorwerpen getekend hebben.

Van grote waarde was bovendien de hulp van drs W. Dijkman, conservator bij het GOBM, die de bestudering van het aardewerk en van de opgravingsgegevens mogelijk maakte.

Dankzij de afname van een groot aantal exemplaren door de Gemeente Maastricht was het mogelijk de prijs van deze afleveringen van het CMA relatief laag te houden.

Wij hopen dat dergelijke omissies in de toekomst niet meer voor zullen komen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het CMA,

T.J. Hoekstra,
voorzitter

ERRATA

De datering

De datering van de beide putten berust op twee oorkonden, gedateerd 10 maart 1342 en 12 februari 1343 (Franquinet 1870-1877, I, nrs. 72, 75, 107-111, 114-117). De eerste is een overeenkomst tussen de plebaan aan de ene en de deken en het kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht aan de andere kant, waarbij besloten wordt een nieuwe parochie af te splitsen van de Onze Lieve Vrouwekerk en een nieuwe kerk te bouwen, gewijd aan de heilige Nicolaas, op voorwaarde dat het patronaatsrecht van de nieuwe kerk, de benoeming van de pastoor en de stichting van de nieuwe altaren onder de jurisdictie van de deken en het kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk blijven vallen.

In de tweede oorkonde, gedateerd 12 februari 1343, wordt deze overeenkomst bevestigd door Adolf van der Mark, bisschop van Luik (1313-1344), die tevens toezegt de nieuwe kerk te zullen wijden. Uit beide oorkonden blijkt dat de nieuwe kerk gebouwd kan worden doordat Gerard van Jabeek, kanunnik van de Onze Lieve Vrouwekerk van Aldeneyck een aantal huizen met bijbehorende goederen heeft overgedragen met de expliciete bedoeling deze huizen af te breken en daar een nieuwe parochiekerk te bouwen.

We mogen aannemen, dat de in 1980 en 1983 opgegraven kanunnikenhuizen, waarvan de beide beerputten deel uitmaakten, de door Gerard van Jabeek geschonken huizen betreffen. Op basis van de beide genoemde oorkonden lijkt het zeer aannemelijk, dat de beide huizen met de beide beerputten ten laatste vóór 12 februari 1343 buiten gebruik zijn gesteld.

Een tweede belangrijk gegeven is, dat de in 1980 en 1983 opgegraven kanunnikenhuizen inderdaad door de kerk overbouwd zijn, de beerput uit 1983 door de zuidmuur (Panhuysen 1984, 114). Niet geheel staat vast wanneer de voltooiing en de wijding van de kerk heeft plaats gevonden. Uit de oorkonde van 10 maart 1342 blijkt dat al een begin gemaakt was met de bouw (Franquinet 1870-1877, I, 110), maar op 12 februari 1343 was ze nog niet gewijd. Op 13 mei 1345 wordt echter wel gesproken over de rector van de kerk en de kapellen van de St. Nicolaaskerk, wanneer deze wordt begunstigd door middel van een erfenis (Franquinet 1870-1877, I, 118), terwijl op 12 januari 1351 wordt gesproken over de 'novam ecclesiam Sancti Nicholai' (Franquinet 1870-1877, I, 125).

Samenvattend kan worden gesteld, dat beide beerputten in elk geval vóór 12 februari 1343 en waarschijnlijk vóór 10 maart 1342 buiten gebruik zijn gesteld. Dit is een datum *ante quem*, omdat niet vast staat hoeveel tijd vóór deze datum de bewoning van beide huizen is beëindigd. De kerk is in elk geval gewijd tussen 12 februari 1343 en 12 januari 1351, mogelijk tussen 12 februari 1343 en 13 mei 1345 toen de inhoud van de beide beerputten definitief door de muren van de St. Nicolaaskerk werden afgedekt.

WOORD VOORAF BIJ DE ELFDE AFLEVERING

Na twaalf jaar en tien afleveringen van het *Corpus van Middeleeuws Aardewerk uit gesloten vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen (CMA)* heeft de uitgever van deze serie - het bestuur van de gelijknamige Stichting - met ingang van aflevering 11 enige technische wijzigingen in de manier van presenteren aangebracht. De delen zullen voortaan niet meer losbladig worden uitgevoerd en de bladzijden niet langer eenzijdig bedrukt.

Deze veranderingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Al vanaf deel 5, dat in 1990 verscheen, zijn de afleveringen van een omslag voorzien, waaruit de pagina's overigens gemakkelijk te verwijderen zijn.

Het bestuur heeft zich echter afgevraagd in hoeverre het losbladige systeem functioneerde. De gedachte achter dit systeem is in de *Algemene Inleiding* uit 1985 als volgt verwoord:

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een deel van het Corpus door exactere gegevens achterhaald zal worden. Teneinde te voorkomen dat het Corpus een onoverzichtelijke omvang zou krijgen, is voor een losbladig systeem gekozen, waardoor nieuwe, exacter gedateerde gegevens gemakkelijk ingevoegd kunnen worden, terwijl verouderde eruit verwijderd kunnen worden. Bovendien verschaft de losbladigheid de mogelijkheid eigen rangschikkingen - bijvoorbeeld naar soort, herkomst of datering - aan te brengen.

Het is gebleken dat deze veronderstellingen zich in de praktijk niet voordoen. Bovendien heeft de snelle opmars van het kopieerapparaat de noodzaak van losbladigheid zeer doen verminderen. Iemand die een andere rangschikking wenst, kan die vrij eenvoudig zelf maken.

Het eenzijdig bedrukken van de pagina's levert bij grote complexen aardewerk, zoals dat van aflevering 11, tamelijk onhandelbaar dikke bundels papier op.

Dit alles overziende heeft het bestuur daarom besloten voortaan de afleveringen van het CMA in boekvorm met dubbelzijdig bedrukte pagina's uit te geven. De doelstellingen van het Corpus blijven daarbij ongewijzigd, namelijk:

Het bijeenbrengen van gestandaardiseerde gegevens over - door externe factoren - absoluut gedateerd aardewerk uit archeologisch gesloten vondst, teneinde op die manier te komen tot een chronologisch overzicht van aardewerktypen die gedurende de middeleeuwen in de Nederlanden in gebruik waren. Op zichzelf zal het Corpus dus niet meer zijn dan een inventarisatie, die op zijn beurt - vooral naarmate zijn omvang toeneemt - voor allerlei onderzoek als hulpmiddel kan dienen, zoals bijvoorbeeld naar de verspreiding en de ontwikkeling van aardewerk en naar vraagstellingen van sociale en economische aard.

Voor de volledigheid zij nog vermeld, dat het begrip *middeleeuwen* ruim geïnterpreteerd wordt, namelijk als de periode tot het vervaardigen van aardewerk op industriële wijze, dat wil zeggen tot c. 1800.

Het bestuur van de Stichting CMA

Summary

During excavations by the municipal archaeology department of Maastricht in their inner city two marl-lined cesspits of two canon's houses of Our Lady's Church at Maastricht were found in 1980 and 1983. Both pits went out of use in or a few years before 1343 AD. In that year the newly built St Nicholas' Church was consecrated. Two of the foundations of its buttresses went right through the cesspits, thus 'sealing' their contents.

The pit excavated in 1983 was built through an older well (made of silex knolls), from which most probably a number of late 13th-century sherds originated, which were found among the contents of the cesspit. It therefore is likely that the cesspit(s) were in use for about three quarters of a century (c. 1275 - 1343).

The pottery found in the filling of the cesspits originates from Andenne, the Mosan region in general, Elmpt, Langerwehe or thereabouts and Siegburg. Local wares were almost absent. Maastricht had hardly any pottery making of its own at that time, because there were a number of pottery industries nearby (Schinveld/Brunssum, Andenne).

The total number of recognizable pots in the 1980 pit was 44, that from the 1983 pit, 90. The 1980 pit contained a large number of drinking vessels and hardly any cooking pots. The contents of the 1983 pit were a bit more balanced, but even so half of the pots were drinking vessels.

Stoneware jugs came almost solely from the Langerwehe region. Siegburg ware was rare, which confirms the impression - already gained in 's-Hertogenbosch - that it was less imported into the southern parts of the Netherlands than into the rest of the country.

The other finds - especially a number of fine drinking glasses published by Renaud 1983, Baumgartner 1988 and Henkes 1994 - also point to the wealth of the owners of the 1980 cesspit.

Inleiding

In 1980 en 1983 werd aan het Onze Lieve Vrouweplein en op het terrein Plankstraat 23 (Derlon) te Maastricht een tweetal beerputten opgegraven. De putten behoorden bij bebouwing die gesloopt is ten behoeve van de bouw van de St. Nicolaaskerk. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek te Maastricht en stond onder leiding van Drs. T.A.S.M. Panhuysen. De dagelijkse leiding was in handen van de heer P.Th.J. Boyens. Het onderzoek is gedeeltelijk uitgewerkt. De resultaten van het middeleeuwse gedeelte van dit onderzoek staan globaal beschreven in het boek 'Maastricht staat op zijn verleden'. Een foto van een deel van de vondsten van het onderzoek van 1980 is in dit boek opgenomen (Panhuysen 1984, 103). Ook de vondsten uit de beerput worden hierin globaal beschreven.

Beide complexen zijn van belang omdat de einddatum exact te bepalen is door de bouw van de St. Nicolaaskerk die in 1343 gewijd werd.

Per aardewerkcategorie wordt de inhoud van de putten beschreven. Het gedeelte met betrekking tot de datering geldt voor beide putten.

De beerput opgegraven in 1980

De in 1980 aangetroffen put was vervaardigd van mergelsteen. De put is gelijktijdig of jonger dan een muur van een gebouw, mogelijk een woonhuis, waar de put tegenaan is gezet. De buitendiameter van de put was 2.60 m; de binnendiameter 1.90 m. De put liep naar onderen taps toe.

De vulling bestond tot 1.50 m diepte uit bouwpuin met veel mergel. Op 5 m diepte begon een vulling onder andere bestaande uit beer. Zowel een beermonster als het botmateriaal is onderzocht.

Er is geen duidelijk inzicht in de aard en omvang van het huis waar de put toe behoort heeft.

De beerput opgegraven in 1983

De put die in 1983 werd opgegraven, was opgebouwd uit mergelsteen en liep naar beneden taps toe. De putmantel bestond uit regelmatig geplaatste steenblokken. De buitendiameter was ongeveer 2.20 m, de binnendiameter was 1.50 m; de minimale diepte was 3.50 m. De beerput doorsnijdt een oudere waterput, bestaande uit los gestapelde silexknollen, die al eerder buiten gebruik moet zijn geraakt.

Gezien de geringe diepte van de put moet het hier een beerput betreffen omdat de put het grondwater niet bereikt. In de put bevindt zich een oudere component (tweede helft 13e eeuw) die zeer waarschijnlijk samenhangt met de oudere doorsneden waterput.

De datering

De datering van de beide putten berust op twee oorkonden, gedateerd 10 maart 1342 en 12 februari 1343 (Franquinet 1870-1877, I, nrs. 72, 75, 107-111, 114-117). De eerste is een overeenkomst tussen de plebaan aan de ene en de deken en het kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht aan de andere kant, waarbij besloten wordt een nieuwe parochie af te splitsen van de Onze Lieve Vrouwekerk en een nieuwe kerk te bouwen, gewijd aan de heilige Nicolaas, op voorwaarde dat het patronaatsrecht van de nieuwe kerk, de benoeming van de pastoor en de stichting van de nieuwe altaren onder de jurisdictie van de deken en het kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk blijven vallen.

We mogen aannemen, dat de in 1980 en 1983 opgegraven kanunnikenhuizen, waarvan de beide beerputten deel uitmaakten, de door Gerard van Jobeke geschonken huizen betreffen waarover in de oorkonde van 12 februari 1343 wordt gesproken. Uit de oorkonde van 10 maart 1342 blijkt dat al een

begin gemaakt was met de bouw van de kerk (Franquinet 1870-1877, I, 110), maar op 12 februari 1343 was ze nog niet gewijd. Op 13 mei 1345 wordt echter wel gesproken over de rector van de kerk en de kapellen van de St. Nicolaaskerk, wanneer deze wordt begunstigd door middel van een erfenis (Franquinet 1870-1877, I, 118), terwijl op 12 januari 1351 wordt gesproken over de 'novam ecclesiam Sancti Nicholai' (Franquinet 1870-1877, I, 125).

Samenvattend kan gesteld worden, dat beide beerputten in elk geval vóór 12 februari 1343 en waarschijnlijk vóór 10 maart 1342 buiten gebruik zijn gesteld. Deze datum is echter een datum *ante quem*, omdat niet vast staat hoeveel tijd vóór deze datum de bewoning van beide huizen is beëindigd. De kerk is in elk geval gewijd tussen 12 februari 1343 en 12 januari 1351, mogelijk tussen 12 februari 1343 en 13 mei 1345 toen de inhoud van de beide beerputten definitief door de muren van de St. Nicolaaskerk werden afgedekt.

Het aardewerk

In beide putten komen de volgende vondstgroepen voor die op de volgende wijze worden aangeduid: Langerwehe, Siegburg, Elmpt, Andenne, een aan Andenne verwante groep genoemd Maaslands (wit), en lokale produktie.

Beide complexen geven over het algemeen een zeer homogeen beeld. Toch vertonen beide complexen duidelijke verschillen in samenstelling. Hierop wordt later ingegaan.

Achtereenvolgens wordt per vondstgroep een algemene beschrijving gegeven en vervolgens wordt per complex het aardewerk van deze categorie beschreven.

Langerwehe

Uit het Rijnlandse gebied is een tweetal groepen afkomstig, namelijk produkten uit Langerwehe en Siegburg. Opvallend is dat in beide complexen het steengoed uit Siegburg slecht vertegenwoordigd is.

Een vrij grote groep kannen is toegeschreven aan Langerwehe. Zoals zo vaak betreft het hier een plaatsnaamaanduiding die ruimer gezien moet worden. Zo zijn er verschillende plaatsen geweest waar dit steengoed vervaardigd is. Als voorbeeld kunnen hier genoemd worden de produkten uit de laatste perioden van Brunssum-Schinveld (Bruijn 1962-1963) en de vroegste produkten uit de omgeving van Raeren (Raeren-Neudorf en Hauset, zie Mayer 1977). Voor een aanduiding van de periode wordt de periodisering van Bruijn gehanteerd. Het steengoed uit Langerwehe omvat de perioden V en VI van Brunssum-Schinveld (Bruijn 1962-1963). Nadien is de periodisering van Brunssum-Schinveld door Bruijn aangepast, met name de latere perioden zijn door hem wat vroeger gedateerd. De einddatum is niet rond 1380 maar ligt rond 1350. De perioden V vroeg en VI zijn in de nieuwe periodisering van Bruijn respectievelijk periode V vroeg en V. Deze herziening is nooit door Bruijn gepubliceerd maar is opgenomen door Janssen in zijn overzicht van de middeleeuwse aardewerkproductie in Nederland (Janssen 1983a, 128 en zie ook Janssen 1992, 17). Het is niet onwaarschijnlijk dat de vroegere perioden ook in tijd iets naar voren geschoven moeten worden. Hier zijn echter tot op dit moment niet genoeg gegevens voor.

Tot de groep Langerwehe behoort een aantal grote kannen met manchetvormige rand voorzien van radstempelpersiering. Deze kannen zijn voorzien van een gesinterde ijzerengobe of hebben een ijzerengobe afgedekt met zoutglazuur. Kleinere kannen (drinkkannen) komen ook voor met manchetrand maar deze zijn dan niet voorzien van radstempelpersieringen.

In het complex van 1980 is een grote hoeveelheid kannen aanwezig. Het betreft hier kannen met en zonder ijzerengobe, en kannen mét (001/002/003) en zonder radstempeldecoratie (004 t/m 007). Slechts één enkele kan met cilindervormige hals komt voor (008); dit type moet waarschijnlijk gezien worden als een vroege vertegenwoordiger van een nieuw type. Van het kleine drinkgerei komt een

bolvormig drinkbekertje (009) voor.

In het complex van 1983 bevinden zich 27 kannen (001-019) en twee drinkbekers (020/021).

Siegburg

Voor de typologie en periodisering van de produkten uit Siegburg is gebruik gemaakt van de publikatie van Beckmann (Beckmann 1975). Hierbij dient wel de opmerking gemaakt te worden dat deze publikatie zeer kritisch gehanteerd dient te worden. Met name de periodisering en de daarmee samenhangende dateringen wijken nogal sterk af van de dateringen die thans algemeen aanvaard worden.

In beide complexen komt het echte steengoed voor. De aanwezigheid van echt (volledig gesinterd) steengoed is niet opzienbarend maar had in grotere aantallen verwacht kunnen worden. De vroegste dateringen van het geïmporteerde echte steengoed wordt momenteel rond 1300-1320 geplaatst (Janssen 1988). Opvallend is de geringe hoeveelheid Siegburg in vergelijking met het steengoed uit Langerwehe. Duidelijk is dat de import van Rijnlands steengoed in Maastricht meer gericht is geweest op Langerwehe dan op Siegburg. Dit beeld is voor de 14e eeuw ook van 's-Hertogenbosch bekend. In het complex van 1980 bevindt zich één drinkbekertje (010) van bijna steengoed. Een tweede drinkbekertje (011) uit Siegburg is vervaardigd uit echt steengoed.

Een voetje van een drinkbeker (012) is vervaardigd van dezelfde klei als in Siegburg wordt gebruikt maar is uit de produktie van Siegburg niet bekend. Het betreft hier een drinkbekertje met een vlak afgesneden bodem. De bovenzijde, die hier ontbreekt, is voorzien van een chocoladebruine ijzerengobe. Dit type drinkbekers is elders ook bekend uit archeologisch onderzoek (een exemplaar uit de Nieuwendoorn dateert van vóór 1374).

In het complex van 1983 komen twee drinkschaaltjes (023/024) en twee kannen (024) voor.


Elmpt

Uit Elmpt en omgeving (Brüggen, Niederkrüchten en Overhetfeld) komt een groep aardewerk die in beide complexen vertegenwoordigd is. Het betreft hier een vrij grof soort aardewerk. Het is vrijwel altijd handgevormd en de randen zijn op een langzame schijf nagedraaid. Tot de produktie behoren voornamelijk kookgerei en aardewerk ten behoeve van opslag. Tot de produkten behoren kogelpotten, kannen (kleine en grote formaten), schalen (ook wel melkteilen genoemd) en voorraadpotten. Deze produkten zijn altijd ongeglazuurd. De klei is vrijwel altijd gemagerd met fijngestampt kwartsgruis. De vershraling geeft dan ook altijd een vrij onregelmatig beeld en is hoekig van structuur. In de eindfase van deze produktie worden ook geheel op de draaischijf vervaardigde produkten gemaakt; deze worden dan ook wel van loodglazuur voorzien. Deze produkten worden echter nauwelijks geëxporteerd en zijn ook niet in de beide complexen in Maastricht aangetroffen.


Er is tot op heden geen periodisering of typologie van het aardewerk uit Elmpt. Wel is er een aantal publikaties waarin het materiaal uitgebreid wordt beschreven. Het betreft hier over het algemeen losse vondsten die niet goed gedateerd zijn (Loewe 1971 en Rech 1982). Voor de datering is gebruik gemaakt van het materiaal uit 's-Hertogenbosch (Janssen 1983b).

In het complex van 1980 bevindt zich een aantal scherven die waarschijnlijk aan kogelpotten hebben toebehoord; randfragmenten zijn echter niet aangetroffen. Andere vormen zijn een grote kan (013) en fragmenten van een drietal voorraadpotten (014/015).

In het complex van 1983 werd een minimum aantal van vijftien exemplaren Elmpter waar aangetroffen. Het gaat om drie grote kannen (025/026), vijf schalen (027-031), twee voorraadpotten (032/038), vier kogelpotten (grape?) (033-036) en zeker één grape (037).



001



002-003



004-005



006



009




010



007




008




011



012



013



014-015

Fig. 1. Ceramiek van het complex 1980 (CMA 11).




Fig. 2. Ceramiek van het complex 1980 (CMA 11).

Andenne

De Maaslandse component is in beide complexen sterk vertegenwoordigd. De produkten die met vrij grote zekerheid aan Andenne zijn toe te wijzen, zijn kannen (Borremans en Warginaire 1966). Het betreft hier een aantal kannen uit de late produktie van Andenne, die gekenmerkt wordt door een zeer hard baksel. De kannen zijn bij zeer hoge temperaturen gebakken waarbij het glazuur bijna verbrand is (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV). Doel was hierbij een zo waterdicht mogelijk produkt te vervaardigen dat het steengoed uit het Rijnland kon evenaren. Het baksel is het voor Andenne zeer kenmerkende fijne zeer homogene baksel.

In het complex van 1980 komt een tweetal kannen (016/017) voor. Eén van de kannen is door oververhitting sterk vervormd en aan de bodem is een scherv van een andere pot vastgebakken.

In het complex van 1983 bevinden zich minimaal 23 stuks Andenne. Het gaat om dertien kannen (039/040/054), vijf kookpotten (042/043/046/047), vier kommen (049/050/052) en een fles (041).

Maasland

Een verwante groep is mogelijk ook in Andenne vervaardigd, maar een andere produktieplaats in het Maasland is zeker niet uit te sluiten. Het is een groep die zich onderscheidt van de vroegere produkten uit Andenne op grond van zijn baksel. Het baksel is namelijk wat zandiger dan in de 12e en 13e eeuw in Andenne. Het baksel wordt gekenmerkt door een vrij witte scherv, soms enigszins rossig. De magering bestaat uit fijn zand meestal tot 0.2 mm waarin af en toe enkele uitschieters tot 1 mm kunnen voorkomen, maar ook potgruis komt af en toe voor. De vormen kommen, kookpotten en een kan komen ook in de produktie van Andenne voor. Zeer algemeen zijn kommen, kookpotten en kannen, minder frequent komen andere vormen voor zoals bijvoorbeeld vetvangers. Voor zover mogelijk is gebruik gemaakt van de typologie en periodisering voor Andenne (Borremans en Warginaire 1966).

In het complex van 1980 komen minimaal zes kommen (021/022/023/024), twee kookpotten (018/019) en twee kannen (018/019, waaronder één gaaf exemplaar) voor, en een kook- of voorraadpot (020).

In het complex van 1983 is deze groep vertegenwoordigd door minimaal twaalf exemplaren. Het gaat om acht (tuit) kommen (044/045/051/053), een vetvanger (055), een (spaar?)potje (056) en een kan (051).

Eén kom (053) is voorzien van een standring in plaats van teentjes. Deze kommen op standring komen over het algemeen minder vaak voor en zijn uit de produktie van Andenne onbekend zodat aan een ander produktiecentrum in het Maasland gedacht moet worden.

Roodbakkend aardewerk

Opvallend is de schaarste aan rood lokaal aardewerk. In het complex van 1980 komt geen en in het complex van 1983 komt een beperkte hoeveelheid rood aardewerk voor. Het is waarschijnlijk dat de lokale produktie in Maastricht in deze periode net begonnen is. Weliswaar is uit deze periode uit Maastricht nog geen pottenbakkersafval bekend, het is echter wel waarschijnlijk dat zich hier in deze periode reeds pottenbakkers gevestigd hebben. Het oudste bekende pottenbakkersafval uit Maastricht is afkomstig van de Veerlinxstraat en dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw (Panhuysen 1984, 120-121). De geringe hoeveelheid rood (grijs ontbreekt geheel) kan mogelijk verklaard worden door het feit dat een lokale produktie pas relatief later op gang komt door de aanwezigheid van een groot aantal van de reeds genoemde aardewerkindustrieën in de directe regio die het gehele assortiment vervaardigden.

In het complex van 1983 bevinden zich scherven van vier grappen en een kogelpot.

Een ontbrekende groep is het Vlaamse (hoogversierde) aardewerk. Dit materiaal is overigens wel uit Maastricht bekend.

Soort ceramiek	1980 m.a.e	1983 m.a.e.
Langerwehe	20	29
Siegburg	3	4
Wit steengoed (Rijnland?)	1	0
Andenne	6	23
Maaslands	10	12
Elmpt	4	15
rood lokaal	0	5
onbekend	0	2
totaal	44	90

Fig. 7. Vergelijking van de soorten ceramiek in de twee beerputten.

Opspit

In beide complexen komt oudere opspit als verontreiniging voor; deze scherven zijn bij de fichebeschrijving van beide complexen achteraan toegevoegd. Een uitzondering is gemaakt voor scherven uit de Romeinse periode: deze zijn niet opgenomen.

In het complex van 1980 bevindt zich een aantal scherven die als opspit kunnen worden beschouwd. Het betreft hier een scherf van een kookpot (of tuitpot) met manchetvormige rand en een randscherf van een kan met dakrandvormig profiel. Een aantal scherven daterend uit de Romeinse tijd is niet opgenomen.

In het complex van 1983 bevinden zich een fragment van een tuitpot (vermoedelijk Rijnlands), twee Andenne manchetranden (079 en 080) en drie scherven Romeins aardewerk (niet opgenomen). Deze scherven worden als opspit beschouwd. Een andere groep lijkt een zeer samenhangend geheel te vormen. Het betreft hier fragmenten van 55 kannen van typen uit de periode II (1190-1220) en III (1220-1280) van Brunsum-Schinveld. Het is niet uitgesloten dat deze scherven afkomstig zijn uit de door de beerput doorsneden, oudere waterput.

De overige vondsten

In het complex van 1980 bevindt zich een aantal andere vondsten, waarvan het glas verreweg de belangrijkste positie inneemt. Het glas behoort tot de rijkere vondsten uit ons land uit deze periode. Het is dan ook diverse malen gepubliceerd (Renaud 1983, Baumgartner 1988, Henkes 1994). Een bijzonder glas is een reconstrueerbaar wijnglas op holle voet. Het is waarschijnlijk uit de Maas-Rijnstreek afkomstig. Het is - evenals een aantal andere glazen uit de eerste helft van de 14e eeuw - vervaardigd van glas met een zeer hoog loodgehalte.






Fig. 3. Ceramiek van het complex 1983 (CMA 12).



028/029



033-036




030/031



037



032



038

Fig. 4. Ceramiek van het complex 1983 (CMA 12).




Fig. 5. Ceramiek van het complex 1983 (CMA 12).




Fig. 6. Ceramiek van het complex 1983 (CMA 12).

Een aantal andere wijnglazen behoort tot het type dat nauw verwant is aan het type glas van de Nieuwendoorn (Renaud 1983, 28). De wijnglazen uit dit complex wijken echter enigszins af. Het zijn meer een soort vlakke drinkschaaltjes op een hoge massieve stam. Bijzonder is ook de vondst van een glas met een kelk die door insnoeringen geleed is. De kelk is in zijn geheel versierd met diagonaal verlopende ribbels. Zeldzaam is de vondst van een hals van een zogenaamd geribd kropflesje. Veel ouder is een zogenaamd kussen- of teerlingkapiteel van kalksinter (uit de Romeinse aquaducten in de Eifel) uit de 11e of 12e eeuw. Het moet ongetwijfeld als sloopmateriaal in de put zijn terechtgekomen.

De put is op botanische resten en botmateriaal onderzocht. De resultaten zijn globaal gepubliceerd (Panhuysen 1984); wetenschappelijke verslagen zijn als intern rapport uitgebracht (Buurman 1983 en Clason 1983).

Eén van de opmerkelijkste vondsten uit het archeozoologisch is botmateriaal van de fazant. Het is één van de vroegste vondsten van fazant uit de middeleeuwen.

Zowel het glas als de aanwezigheid van fazant (jachtwild) wijzen op een hoge status van de gebruikers van de beerput.

De beerput van 1983 heeft naast het aardewerk weinig materiaal opgeleverd. Er is slechts een kleine hoeveelheid botmateriaal verzameld. Het botmateriaal is niet onderzocht en er zijn dan ook geen verdere conclusies aan te verbinden.

Conclusie

Bij het tellen van de minimum aantal exemplaren (m.a.e.) is vanzelfsprekend het aardewerk dat als opspit te beschouwen is, niet meegerekend. Ook is bij het complex van 1983 het groepje kannen uit het derde kwart van de dertiende eeuw buiten beschouwing gelaten.

De looptijd van het complex van 1983 is redelijk nauwkeurig vast te stellen. De datering moet in dit geval (de oudere doorsneden waterput met materiaal uit het derde kwart van de 13e eeuw) tussen 1275 en 1343 liggen. De looptijd van het complex van 1980 is in dit stadium niet nader in te perken.

In het complex van 1980 is het drinkgerei zeer sterk vertegenwoordigd. Met name drinkkannen uit Langerwehe komen zeer veel voor. Ook behoort het grootste deel van het glas tot het drinkgerei.

Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met een put die behoort heeft tot een zeer welgesteld huishouden. Het past dan ook goed bij het beeld van de kanunnikenhuizen die hier gestaan hebben, die over het algemeen een hoge status hadden. De aanwezigheid van kookgerei en aardewerk voor opslag is minimaal. Opvallend is dat het steengoed voornamelijk uit Langerwehe afkomstig is en het steengoed uit Siegburg vrijwel niet voor komt. Het drinkgerei komt voornamelijk uit het Rijnland. Uit het Maasland en Andenne komen voornamelijk schalen (opdieners) en kannen (schenkkannen) en kookpotten; het betreft hier dus voornamelijk tafel- en kookgerei.

Het complex uit 1983 bestaat globaal voor de helft uit drinkgerei en voor de andere helft uit aardewerk gebruikt voor koken en opslag. In tegenstelling tot het complex uit 1980 ontbreekt glas en is het aandeel van het kookgerei en aardewerk ten behoeve van opslag duidelijk groter.

Het aandeel van het Langerwehe steengoed is minder dominant dan bij het complex uit 1980. Het aandeel van het Andenne en Maaslands aardewerk, vooral kommen en kannen, is overheersend.

Het beeld van het complex uit 1983 wijkt dus in belangrijke mate af van dat van 1980. Er is hier sprake van een complex dat een niet uitgesproken rijk beeld geeft over de status van de bewoners. Overigens wil dit niet zeggen dat dit niet binnen de context van kanunnikenhuizen zou kunnen passen.

Lijst met de minimum aantallen van de verschillende typen in het complex uit 1980 (CMA 11)type + overige getelde exemplaren.

steengoed Langerwehe

001 +1

002-003

004-005 +1

006

007 +1

008

009

steengoed Siegburg

010

011

steengoed Siegburg-achtig

012

Elmpt

013

014-015 +1

Andenne

016

017

Maaslands wit

018-019

020

021-023-024

022

Opspit:

Siegburg (?)

025

Andenne

026

027


Lijst met de minimum aantallen van de verschillende typen in het complex uit 1983 (CMA 12)type + overige getelde exemplaren.

steengoed Langerwehe	048 +1
001	051
002-008 +2	053 +1
009	055
010	056
011 +1	
012	Overig
013-017 +5	057
018	058
019	
020	Roodbakkend lokaal
021	059
	060 +3
steengoed Siegburg	
022 +1	Opspit:
023	
024	Brunssum/Schinveld
	061
Elmpt	062-064 +3
025/026 +1	065/066 +3
027	067
028/029	068
030/031	069
032	070
033-036	071
037	072-074 +1
038	075/076
	077
Andenne	
039	Rijnland
040 + 10	078
041	
042	Andenne
043	079
046 +1	080
047	
049	
050 +1	
052	
054	
Maaslands wit	
044 +1	
045 +1	


Literatuur

- Baumgartner, E. en I. Krueger, *Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters*, München 1988.
- Beckmann, B., *Der Scherbenhügel in der Siegburger Aulgasse. Band 1.* (Rheinische Ausgrabungen 16), Bonn 1975.
- Borremans, R. en R. Warginaire, *La Ceramique d' Andenne. Recherches 1956-1965*, Rotterdam 1966.
- Bruijn, A. *Die mittelalterliche keramische Industrie in Südlimburg*, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13, 1962-1963, [1964], 357-459.
- Buurman, J., *Maastricht O.L.V. plein*, (Ongepubliceerd intern rapport ROB), Amersfoort 1983.
- Clason, A., *Zoogdier- en vogelresten van het Onze Lieve Vrouwe plein te Maastricht*, (Ongepubliceerd intern rapport BAI), Groningen 1983.
- Clevis, H., Maastricht. 62-71 in: J.H.F. Bloemers en W.J.H. Willems, *Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1977-1979*, in: *Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg* 116-117, 1980-1981, 7-97.
- Franquinet, G.D., *Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van de O.L. Vrouwekerk te Maastricht* (2 dln), Maastricht 1870-1877.
- Henkes, H.E., *Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen 1300-1800*, (Rotterdam Papers 9), Rotterdam 1994.
- Janssen, Hans L., *Later medieval pottery production in the Netherlands*. in: Davey, Peter en Richard Hodges, *Ceramics and Trade. The production and distribution of later medieval pottery in nord-west Europe*, 121-186, Sheffield 1983.
- Janssen, Hans L., *Het middeleeuwse aardewerk: ca. 1200 - ca. 1550*. in: Janssen, H.L. (ed.) *Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch*, 's-Hertogenbosch 1983.
- Janssen, Hans L., *The dating and typology of the earliest Siegburg stoneware in the Netherlands*, in: Gaimster, D.R.M. en M. Redknap en H.-H. Wegner (eds.), *Zur Keramik des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit im Rheinland*, (BAR International Series 440), Oxford 1988, 311-334.
- Janssen, Hans L., *De betekenis van Anton Bruijn en het onderzoek van de keramiek in Nederland*. in: Clevis, H., N. Herweijer, J. Thijssen en H. Zimmerman, *Spiegelbeelden, Werra-keramiek uit Enkhuizen*, Zwolle 1992, 11-23.
- Loewe, G., *Kreis Kempen-Krefeld*, (Archäologische Funde und Denkmäler des Rheinlandes. Bd. 3), Düsseldorf 1971.
- Mayer, O.A., J. Papeleux en G. de Ridder-Blenska, *Spätmittelalterliche Töpferofen aus Hauset und Raeren*, (Sonderreihe der Vereinigung für Kultur und Geschichte im Gohltal 2) s.l. 1977.
- Panhuysen, T.A.S.M., *Maastricht staat op zijn verleden*, Maastricht 1984 .
- Panhuysen, T.A.S.M., 1981. MAKK.3* Een mijlpaal in het onderzoek van de St. Servaas, *Campus Liber*, Maastricht 1982, 21-55.
- Rech, M., *Mittelalterliche Keramik der Töpfereien um Elmpt und Brüggen aus der Sammlung Franz Janssen, Brüggen*. *Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters*, 10, 1982, 147-169.
- Renaud, J.G.N. *Middeleeuws glas. Een geschiedenis in afleveringen*, *Bulletin Koninklijke Oudheidkundige Bond*, 82, nr 1. 1983, 22-30.

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig handgevormd
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe en zoutglazuur, niet volledig dekkend
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: bruinpaars glazuur
BIJZONDERHEDEN		: licht gedeukt
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vroeg) : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig handgevormd, geknepen standring
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe (gesinterd), radstempel op rand en schouderribbel, fijne draairibbels op hals
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: paars
BIJZONDERHEDEN		:
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		:
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vroeg : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



0 5 cm

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: oppervlak niet poreus, scherp poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe en zoutglazuur, radstempel op kraag
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: bruin
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vroeg) : kan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig en handgevormd, uitgeknepen standring
VERSCHRALING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe (gesinterd) plaatselijk overdekt m zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppvlak paarsbruin en grijs; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN :

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Langerwehe
	datering	: 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vrm)
	functie	: (drink)kan

OVERIGE OPMERKINGEN : -




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig en handgevormd
VERSCHRAGING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak donkerpaars tot zwart; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Langerwehe
	datering	: 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vroeg)
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: gaaf exemplaar
---------------------	------------------



0 5 cm


VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig en handgevormd, aangezette standring
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe (zeer plaatselijk) en zoutglazuur, fijn draairibbels op hals en rand
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR BIJZONDERHEDEN		: oppervlak grijs tot bruin :


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vroeg en V) : (drink)kan
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe en zoutglazuur niet volledig dekken fijne draairibbels op hals
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: bruin paars
BIJZONDERHEDEN		: deuk en hals in buik
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: aanslag op binnen- en buitenzijdedoor veblijf in bodem
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



0 5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.5 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: oppervlak niet poreus, scherf poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: zoutglazuur en ijzerengobe, fijne draairibbels rand en schouder, ijzerengobe leksporen binnenzijde
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: grijsbruin
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : niet in typologie Bruijn, later type. : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.5 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: sporadisch ijzerengobe en zoutglazuur, fraaie draairibbels op rand en schouder
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: grijsbruin
BIJZONDERHEDEN		: grote groene zoutglazuurdruppel van oven(ker)
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) : beker
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, licht uitgeknepen standring
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.6 mm : verspreid : zand, kwarts?
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: geen, fijne draairibbels op buik
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak grijs en gevlamd; scherp lichtgrijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Siegburg : 1200-1300 (Beckmann 1975, Periode 3, Tafel Abb.15) : drinkbeker
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: bijna steengoed
---------------------	-------------------



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM, 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	: gedraaid, uitgeknepen voet
VERSCHRAGING	grootte : -
	dichtheid : -
	materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus
	hardheid : zeer hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: zoutglazuur
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: wit
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Siegburg
	datering	: vanaf 1300 (Beckmann 1975, Periode 4, Tafel 78, Abb. 6)
	functie	: drinkschaal

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



0 5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRAGING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	geaccentueerde draairibbels
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	oppervlak en scherf wit
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	:
	datering	: -
	functie	: drinkbeker

OVERIGE OPMERKINGEN	:	type drinkbeker met aan bovenzijde lichtbruine ijzerengobe
---------------------	---	---



0 5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd, hals nagedraaid
--------------	--------------------------------

VERSCHRAGING	grootte	: 0.5 tot 2.0 mm
	dichtheid	: gemiddeld 2
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: fijne draairibbels op hals
---	------------------------------

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak en scherf grijs
-------	-----------------------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1300-1350 (Janssen 1983, 201 afb. 11 nr. 4)
	functie	: grote kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



0 5 cm

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd, rand nagegedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.1 tot 2.0 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
OVENATMOSFEER	: reducerend
KLEUR	: oppervlak en scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: aanslag binnenzijde
---------------------------	-----------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Elmpt datering : 1200-1400 (Janssen 1983, 197 afb. 5 nr. 1-2) functie : voorraadpot
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: handgevormd, rand nagegedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 0.5 mm enkele insluitsels tot 4.0 mm : verspreid : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: reducerend
KLEUR		: grijs
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: aanslag binnenzijde
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Elmpt : 1200-1400 (Janssen 1983, 197 afb. 5 nr. 1-2) : voorraadpot
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



0 5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd, 3 uitgeknepen teentjes
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0,1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : oppervlak gesinterd, scherp vrijwel geheel gesinterd
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur op schouder en bodem
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: bruin
BIJZONDERHEDEN		: glazuur op bodem van andere pot met aangebakken scherp


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering	: Andenne : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV)
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		:
VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor bandvormig en handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paarsbruin; scherf roodachtig
BIJZONDERHEDEN		: druppels loodglazuur op onderzijde oor
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1350-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IV, 58 fig. 25 nr. 6) : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: vermoedelijk hoort een losse bodem met uitgeknepen teentjes bij deze kan



0 5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd, teentjes uitgeknepen
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.5 mm, enkele insluitsels tot 1.0 mm : gemiddeld 2 : potgruis en kalk, kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde en buitenzijde rand loodglazuur, plaatselijk koperoxyde afkomstig van andere voorwerpen in oven
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak wit
BIJZONDERHEDEN		: afgesprongen schilfers ter plaatse van grote insluitsels

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: aanslag op binnenzijde
---------------------------	--	--------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1300-1350 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIb, 55 fig. 23 nr. 6) : kan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: gaaf exemplaar
---------------------	--	------------------



0 5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		:

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur op buitenzijde hals en binnenzijde rand
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak wit; ter plaatse van glazuur geel scherf wit
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland, (Andenne ?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV, 68 fig. 30 nr. 2) : kookpot
---------------	---	---



OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----




0 5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		:
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur op buitenzijde hals en binnenzijde rand
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak wit; ter plaatse van glazuur geel scherf wit
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland, (Andenne ?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV, 68 fig. 30 nr. 2) : kookpot
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid, uitgeknepen (dubbele) teentjes
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : - : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak geel (zowel geglazuurd als ongeglazuurd); scherf wit tot rossig
BIJZONDERHEDEN		: vlak boven de bodem bevindt zich een bakscheur waardoor loodglazuur tijdens bakken naar buiten is gelopen. Scheur is door het glazuur geheel dichtgebakken. Op buitenzijde ter plaatse van scheur grote glazuurvlek
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV) : kom
OVERIGE OPMERKINGEN		: echt steengoed



0 5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak buiten witgeel; oppervlak binnen geel; scherf wit
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV) : kom
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, teentjes uitgeknepen
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm, uitschieters tot 1.0 mm : gemiddeld 2 : kalk, potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur (niet zuiver)
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnen geel met oranjebruine vlekjes; oppervlak buiten witgeel; scherf witgeel
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV) : kom
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



0 5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, uitgeknepen teentjes	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm, uitschieters tot 1.0 mm : gemiddeld 2 : kalk, potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur (niet zuiver)
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde geel met oranjebruine vlekken; oppervlak buitenzijde wit; scherf wit
BIJZONDERHEDEN		: lekdruppels

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: veel aanslag/beroeting buitenzijde
---------------------------	--------------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IIIa/b en IV) : kom
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



0 5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.4 mm : verspreid : zand/kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak bruin (rossig-bruin) scherf wit
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Siegburg (waarschijnlijk) : : kan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: proto-steengoed
---------------------	-------------------




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.3 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak en scherf wit tot rose
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1075-1175 (Borremans en Warginaire 1966, periode I) : kookpot
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Onze Lieve Vrouwenplein, Maastricht; 1980 MAVP 2-1-1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1980 MAVP 2-1-1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		:

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.3 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak geel; scherf rose kern gele buitenzijde
BIJZONDERHEDEN		: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1075-1225 (Borremans en Warginaire 1966, periode I en IIa; 29 fig. 10 nr. 12) : kan
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



0 5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, standing aangeknepen (niet ingezet), oor ontbreekt
VERSCHRALING	grootte : - dichtheid : - materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: ijzerengobe
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak grijsbruin; scherf paarsbruin
BIJZONDERHEDEN	: enigszins vervormd

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Langerwehe datering : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) functie : drinkkan
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	vóór 1343
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oor handgevormd, voet uitgeknepen	
VERSCHRALING	grootte	:	-
	dichtheid	:	-
	materiaal	:	-
STRUCTUUR	porositeit	:	niet poreus
	hardheid	:	zeer hard
	bijzonderheden	:	-
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	volledig bedekt met gesinterde ijzerengobe, plaatselijk zoutglazuur	
OVENATMOSFEER	:	oxyderend	
KLEUR	:	oppervlak binnenzijde lichtbruin, oppervlak buitenzijde paars en plaatselijk bruin, scherf grijs	
BIJZONDERHEDEN	:	-	

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	:	Langerwehe
	datering	:	ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V)
	functie	:	drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd, bodem ingezet
VERSCHRALING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: plaatselijk dunne ijzerengobe of zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnen lichtbruin, oppervlak buiten bruin en paars, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Langerwehe
	datering	: ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V)
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd, bodem ingezet, standring aangeknepen
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paarsbruin, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Langerwehe
	datering	: ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V)
	functie	: drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	vóór 1343
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, oor handgevormd, bodem ingezet
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	aangevlogen zoutglazuur
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	oppervlak bruin, scherp geel
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, voet handgevormd, bodem ingezet
VERSCHRALING	grootte : - dichtheid : - materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: zoutglazuur
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak grijs en bruin, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Langerwehe ? datering : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) functie : kan
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot 0.05 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: ijzerengobe
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak bruinpaars, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Langerwehe datering : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) functie : drinkkan
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : - dichtheid : - materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus (scherf wel poreus) hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: ijzerengobe, plaatselijk gesinterd, leksporen binnenzijde
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak binnenzijde lichtbruin, oppervlak buitenzijde paars en grijs, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Langerwehe datering : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) functie : kan
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, standring uitgeknepen, bodem ingezet
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verpreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: gesinterd ijzerengobe en (aanvlieg) zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde beige, oppervlak buitenzijde paarsbruin/grijsgroen, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verpreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: zeer dunnen ijzerengobe, zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde bruin, oppervlak buitenzijde grijs met kleine bruine vlekjes, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: leksporen ijzerengobe aan binnenzijde

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23
2-10-20

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20

VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : vóór 1343

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid

VERSCHRALING grootte : tot 0.1 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : zand

STRUCTUUR porositeit : niet poreus
 hardheid : zeer hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : ijzerengobe en (aanvlieg) zoutglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend



KLEUR : oppervlak buitenzijde paarsbruin en bruingrijs,
scherf grijs

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Langerwehe
 datering : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V)
 functie : drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
--------------	------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.1 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand

STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: zoutglazuur
---	---------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: oppervlak grijs en bruin, scherf grijs
-------	--

BIJZONDERHEDEN	: leksporen binnenzijde hals
----------------	------------------------------

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Langerwehe
	datering	: 1280-1325 (Bruijn 1962-1963, 432 Abb. 74,5 periode IV)
	functie	: drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd, standing uitgeknepen
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: radstempel (chevron) op rand en schouderribbel; oppervlak plaatselijk ijzerengobe (niet gesinterd), plaatselijk zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak bruin, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1280-1325 (Bruijn 1962-1963, 432 Abb. 74,5 periode IV) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus (scherf poreus) : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: gesinterde ijzerengobe, radstempel (chevron) op rand en schouderribbel
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paarsbruin en grijs, scherf geel en grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe ? : 1280-1325 (Janssen 1983a, 128 periode IV) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, lintoor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe (niet geheel gesinterd), plaatselijk dun zoutglazuur, radstempel (chevron) op rand en schouderribbel
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde geel, oppervlak buitenzijde grijs en donkerbruin, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1280-1325 (Bruijn 1962-1963, 432 periode IV) : drinkkan
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, standring uitgeknepen, bodem ingezet
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus (scherf poreus) : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe, plaatselijk gesinterd, gedeeltelijk zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paars en bruin, scherp grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1280-1350 (Bruijn 1962-1963 periode IV-V) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus (scherf poreus) hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: gedeeltelijk ijzerengobe en zoutglazuur, radstempel (chevron) op rand en schouderribbel
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak bruin en grijs, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Langerwehe datering : 1325-1350 (Janssen 1983a, 128 periode V vroeg) functie : drinkkan
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bijna gesinterde, ijzerengobe, radstempel
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paarsbruin, scherf lichtgrijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Langerwehe
	datering	: 1280-1325 (Bruijn 1962-1963, 430 Abb. 72,2 periode IV)
	functie	: (voorraad)kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, standring uitgeknepen, bodem ingezet
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe en zoutglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde lichtgrijs, oppervlak buitenzijde paarsig bruin, scherp lichtgrijs met donkergrijze kern
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V) : drinkkan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: aangevlogen zoutglazuur, licht gevlamd (bruin)
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak bruin, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Langerwehe : 1325-1350 (vgl. Bruijn 1962-1963, 442 Abb. 84,5 periode V vroeg) : drinkbeker
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : tot 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: ijzerengobe en zoutglazuur
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak bruin, scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Langerwehe datering : 1325-1350 (Janssen 1983b, 200 fig. 8,2) functie : drinkbeker
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd, bodem ingezet, standring uitgeknepen
VERSCHRALING	grootte : -
	dichtheid : -
	materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus
	hardheid : zeer hard
	bijzonderheden : steengoed
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: zoutglazuur (bruin gevlamd)
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak grijsmet bruine vlam, oppervlak binnenzijde grijs, scherp grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Siegburg
	datering : ca. 1350 (Janssen 1983a, 128 periode V)
	functie : kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : - dichtheid : - materiaal : -
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: aangevlogen zoutglazuur, gevlamd
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: witgrijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Siegburg
	datering : 1280-1325 (Bruijn 1962-1963 periode IV; Beckmann 1975, Taf. 72.18 (VIII.3.5))
	functie : drinkbeker

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, standring uitgeknepen
--------------	-----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -

STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: ribbels op schouder
---	-----------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: witgrijs
-------	------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Siegburg
	datering	: 1325-1350 (Janssen 1983b, 200 fig. 8,4)
	functie	: drinkschaaltje



OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: handgevormd; rand nagedraaid; oor bandvormig handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.7 mm : verspreid : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: reducerend
KLEUR		: oppervlak donkergrijs; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Elmpt : 1300-1350 (Janssen 1983b, 201 afb. 11 nr. 4) : grote kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd; rand nagegedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.3 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: fijne draairibbels op hals
---	------------------------------

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak donkergrijs; scherf witgrijs
-------	--

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1300-1350 (Janssen 1983b, 201 afb. 11 nr. 4)
	functie	: grote kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd; rand nagedraaid; uitgeknepen standring
--------------	---

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
---	-----

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak donkergrijs; scherf witgrijs
-------	--

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1275-1350 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 6-8)
	functie	: schaal

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: handgevormd; rand nagegedraaid en bijgesneden
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 1.0 mm : verspreid : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: reducerend
KLEUR		: oppervlak donkergrijs; scherf lichtgrijs
BIJZONDERHEDEN		: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Elmpt : 1275-1350 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 6-8) : schaal
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	: handgevormd; rand nagegedraaid; op buik bijgesneden
--------------	---

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
--------------------------------------	-----

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak donkergrijs; scherf witgrijs
-------	--

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1275-1350 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 6-8)
	functie	: schaal

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd; rand nagegedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
---	-----

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak en scherf grijs
-------	-----------------------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1275-1350 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 6-8)
	functie	: schaal

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: handgevormd; rand nagegedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: reducerend
KLEUR		: oppervlak donkergrijs; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Elmpt : 1275-1350 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 6-8) : schaal
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN		: -
---------------------	--	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23
2-10-20

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : vóór 1343

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : handgevormd; rand nagegedraaid

VERSCHRALING grootte : tot 0.4 mm; 1 fragment tot 4 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : kwarts

STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : -

OVENATMOSFEER : reducerend


KLEUR : oppervlak en scherf grijs

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Elmpt
 datering : 1200-1400 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 1-2)
 functie : voorraadpot

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23
2-10-20

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20

VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : vóór 1343

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : handgevormd; rand nagegedraaid

VERSCHRALING grootte : tot 0.7 mm; enkele uitschieters tot 1.3 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : kwarts

STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : -

OVENATMOSFEER : reducerend

KLEUR : oppervlak grijs; scherp grijze kern buitenzijde
rossig

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -


TOESCHRIJVING productiecentrum : Elmpt
 datering : 1200-1350 (Janssen 1983b, 196 afb. 4 nr. 5-6)
 functie : kookpot (kogelpot of grape)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: handgevormd; rand nagegedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.8 mm; enkele zwarte insluitsels tot 3.0 mm : verspreid : kwarts en potgruis (?)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: reducerend
KLEUR		: oppervlak donkergrijs; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Elmpt : 1200-1350 (Janssen 1983b, 196 afb. 4 nr. 5-6) : kookpot (kogelpot of grape)
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd; rand nagegedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: metaalachtige glansplekken
---	------------------------------

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak donkergrijs; scherf grijs
-------	---------------------------------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----



SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1200-1350 (Janssen 1983b, 196 afb. 4 nr. 5-6)
	functie	: kookpot (kogelpot of grape)

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: handgevormd; rand nagegedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.3 mm : verspreid : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: reducerend
KLEUR		: oppervlak donkergrijs; scherp roodachtige kern; buitenzijde donkergrijs
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Elmpt : 1200-1350 (Janssen 1983b, 196 afb. 4 nr. 5-6) : kookpot (kogelpot of grape)
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd; rand nagegedraaid
--------------	----------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.5 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
---	-----

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------


KLEUR	: oppervlak donkergrijs; scherf grijs
-------	---------------------------------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetsporen
---------------------------	--------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1275-1350 (Janssen 1983b, 196 fig. 4,9)
	functie	: grape

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: handgevormd; standring uitgeknepen
--------------	--------------------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.3 mm
	dichtheid	: verspreid/ gemiddeld 1
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
---	-----

OVENATMOSFEER	: reducerend
---------------	--------------



KLEUR	: oppervlak donkergrijs; scherf witgrijs
-------	--

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----


TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Elmpt
	datering	: 1200-1400 (Janssen 1983b, 197 afb. 5 nr. 1-2)
	functie	: voorraadpot

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK bijgesneden, 3 voetvinnen uitgeknepen		: gedraaid, oor handgevormd, bodem lensvormig
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 0.5 mm : verspreid : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur vlekken op schouder
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paarsbruin, scherf rood
BIJZONDERHEDEN		: zeer hard gebakken
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1300-1350 (Borremans en Warginaire 1966 periode IIIb) : voorraadkan
OVERIGE OPMERKINGEN		: -




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 0.2 mm : verspreid : zand, geel en rood potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur op schouder (verbrand)
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak grijs met donkerpaarse glazuurvlekken, scherf rood
BIJZONDERHEDEN		: niet geheel gesinterd

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966, fig. 19 A4d/2/d,2 periode IIIa) : (voorraad)kan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.1 tot 0.5 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
---	-----

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rood
-------	--------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Andenne datering : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966, fig. 19 A4d/3/d,2 periode IIIa) functie : potje
---------------	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.1 tot 1.5 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING

: -

OVENATMOSFEER : oxyderend, plaatselijk grijze kern


KLEUR : oppervlak grijs, scherf oranje

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Andenne
	datering : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966 periode IIIa)
	functie : kookpot


OVERIGE OPMERKINGEN : -



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 0.6 mm : verspreid : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak grijs, scherf zwart
BIJZONDERHEDEN		: zwaar verbrande resten op scherf
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: mogelijk secundair verbrand, waarschijnlijk tijdens gebruik als kookpot, slijtsporen op rand
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966 periode IIIa) : kookpot
OVERIGE OPMERKINGEN		: -




5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid, 3 teentjes uitgetrokken, tuitaanzet handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur met bruine mangaanspikkels
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak geel, scherf witgeel
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal ? : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966 periode IIIa) : tuitkom
OVERIGE OPMERKINGEN		: -




5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid 3 x 2 vinvoetjes uitgeknepen, tuitaanzet handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.5 tot 2.0 mm : verspreid : zand en rood potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak geel, scherf witgeel
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: oppervlak (glazuur) op schouder en rand laat los
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966 periode IIIa) : tuitpot
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



5 cm

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 1.0 mm : verspreid : zand en rood potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur met mangaanspikkels
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak groengeel met bruine spikkels, scherp geel
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1225-1300 (Borremans en Warginaire 1966 periode IIIa) : kookpot
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
--------------	------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.5 mm
	dichtheid	: gemiddeld 1
	materiaal	: zand

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: buitenzijde en binnenzijde hals loodglazuur
---	---

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: oppervlak geel; scherf witgeel
-------	----------------------------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Andenne
	datering	: 1350-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IV, 58 fig. 25 nr 3)
	functie	: kookpot

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		:
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte	: tot 0.4 mm (hoekig) en rode insluitsels tot 1.5 mm
	dichtheid	: gemiddeld 2
	materiaal	: kwarts en potgruis
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur binnenzijde
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binenzijdegeel; buitenzijde witgeel; scherf witgeel met rossige zweem
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Maasland (Andenne?)
	datering	: 1225-1350 (Borremans en Warginaire 1966 periode III)
	functie	: kom
OVERIGE OPMERKINGEN		:



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
--------------	------------

VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm hoekig : gemiddeld 2 : kwarts
--------------	-----------------------------------	--

STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
-----------	--	---------------------------

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: binnenzijde loodglazuur
---	---------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------



KLEUR	: oppervlak binnenzijde geel; buitenzijde wit; scherf wit
-------	--

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering	: Maasland (Andenne?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966 periode III/IV)
	functie	: kom

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm hoekig; rode insluitsels tot 1 mm : gemiddeld 2 : kwarts en potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur binnenzijde
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde witgeel; buitenzijde wit; scherf wit
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1225-1400 (Borremans en Warginaire 1966 periode III/IV) : kom
OVERIGE OPMERKINGEN		: -





5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.5 tot 2.0 mm : verspreid : potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: spaarzaam loodglazuur ook op binnenzijde Hals
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak geel en witgeel; scherf witgeel
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne? : 1350-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IV, 68 fig.30 nr. 2) : kookpot?
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid; aanzet voor tuit
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : gemiddeld 2 : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde geel met bruine puntjes; buitenzijde wit; scherf wit
BIJZONDERHEDEN		: bakscheur (op breuk glazuur)
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (Andenne?) : 1350-1400 (Borremans en Warginaire 1966, fig. 32 nr 8. periode IV) : kom
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid; uitgeknepen standing (mogelijk aan buitenzijde deel opgezet)
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm; enkele uitschieters tot 0.8 mm : gemiddeld 2 : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur en enkele koperglazuurvlekjes
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde geel met enkele groene puntjes
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland : 1350-1375 (Bruijn 1962-1963, periode VI) : kom
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23
2-10-20

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20

VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : vóór 1343

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid; bandvormig handgevormd oor

VERSCHRALING grootte : tot 0.5 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : kwarts

STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden :

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : oppervlak witgeel en geel; scherf witgeel

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Andenne (?)
 datering : 1275-1400 (Borremans en Warginaire 1966,
 periode IIIa/b en IV)
 functie : kan




OVERIGE OPMERKINGEN : -





5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: binnenzijde loodglazuur met mangaanspikkels
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde geel met bruine spikkels; buitenzijde wit geel; scherp witgeel met rossige zweem
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Maasland (?) : - : vetvanger
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid; met draad afgesneden bodem (afdraairingen)
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.1 mm : verspreid : kwarts ?
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak binnenzijde witgeel; buitenzijde geel scherf witgeel
BIJZONDERHEDEN		: kleine bolletjes klei op buitenzijde gedrukt en gedeelte van gleuf aanwezig
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne/Langerwehe : 1350-1400 (Borremans en Warginaire 1966, periode IV, 24 fig. 8 nr. A1b/i) : spaarpot (?); positie van gleuf erg laag
OVERIGE OPMERKINGEN		: -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
--------------	------------

VERSCHRALING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: -
---	-----

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: scherf en oppervlak wit
-------	---------------------------

BIJZONDERHEDEN	: -
----------------	-----

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Rijnland (vgl. voor baksel Janssen 1983b, 200 fig. 8,7)
	datering	: -
	functie	: kan



OVERIGE OPMERKINGEN	: zeer zacht baksel; aardewerk (geen steengoed)
---------------------	---



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23; Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid; handgevormd bandvormig oor
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : gemiddeld 2 : kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ijzerengobe; ribbel op schouder
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oranje en bruinpaars
BIJZONDERHEDEN		: bedoeld was een sinterengobe; de kleur is licht door een te lage baktemperatuur ("niet gare" sinterengobe); druipsporen aan binnenzijde
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Rijnland : 1200-1300 (Beckmann 1975, periode 3, Tafel Abb. 2,3) : grape; kookpot
OVERIGE OPMERKINGEN		: -





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, lensvormige bijgesneden bodem
VERSCHRALING	grootte : tot 0.1 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: leksporen loodglazuur op bodem
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: rood
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: brandsporen (?) niet egaal op bodem en op onderzijde buik
---------------------------	--

TOESCHRIJVING	productiecentrum : waarschijnlijk Maasland (Andenne ?) datering : - functie : drinkkan
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: zeer slordig vervaardigd, vermoedelijk uit natte, tertiaire, klei gedraaid
---------------------	---






VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 2.0 mm (potgruis), 0.1 tot 1.0 mm (kwarts) : verspreid : kwarts en rood potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak roodbruin, scherf rood
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetsporen op buitenzijde buik, rand en oor
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal ? : - : grape
---------------	---	------------------------------

OVERIGE OPMERKINGEN	: -
---------------------	-----




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.2 tot 0.5 mm
	dichtheid : -
	materiaal : zand (kwarts?)
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus
	hardheid : zeer hard
	bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: bijna gesinterd; beschikking ijzerhoudende kleipap
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak grijs/beige; scherf grijs; beschikking paarsbruin
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Brunssum/Schinveld
	datering : ca. 1200-ca. 1225 (Bruijn 1962-63 afb.44,2 periode II)
	functie : kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijke inhoud oudere doorsneden put
---------------------	--




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, worstoor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2-0.6 mm, uitschieters tot 1.5 mm : verspreid : zand, 1x potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bijna gesinterd; buitenzijde ijzerengobe; binnenzijde leksporen; asglazuur op het oor
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak bruin; scherp lichtgrijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 407 Abb. 52.2 periode III) : kan
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijke inhoud oudere doorsneden put; mogelijk Romeins
---------------------	--



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2-0.5 mm, uitschieters tot 1.5 mm : verspreid : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : bijna gesinterd
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: buitenzijde ijzerengobe; binnenzijde leksporen; asglazuur op oor
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak bruin; scherp lichtgrijs
BIJZONDERHEDEN		: aanbaksels op buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 408 Abb. 53.3 periode III)
	functie	: kan



OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijke inhoud oudere doorsneden put
---------------------	--




5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2-0.4 mm, uitschieters (potgruis) tot 0.6 mm : verspreid : zand, potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bijna gesinterd
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: binnenzijde grijs; buitenzijde donkergrijs
BIJZONDERHEDEN		: dubbele holling in rand
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 408 Abb. 53.5 periode III) : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: mogelijke inhoud oudere doorsneden put




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.4 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bijna gesinterd; buitenzijde plaatselijk ijzerengobe; binnenzijde leksporen
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: scherf geel/beige; oppervlak grijs
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, afb. 52.4 variant periode III) : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: mogelijke inhoud oudere doorsneden put



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER		: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -
VORMTECHNIEK		: gedraaid, schenklip handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.4 mm, uitschieters tot 1.0 mm : verspreid : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: buitenzijde ijzerengobe
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paars geglaazuurd; scherp geelgrijs
BIJZONDERHEDEN		: -
SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, Abb. 57 links met tuit periode III) : kan
OVERIGE OPMERKINGEN		: mogelijke inhoud oudere doorsneden put





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, lintoor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.5 mm, uitschieters tot 1.0 mm : verspreid : zand (kwarts), ijzerhoudende insluitels
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: scherp donkergrijs, oppervlak bruin
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1280-1350 ? (Bruijn 1962-1963 periode IV) : kan
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijke inhoud oudere doorsneden put; omgeslagen dekrand
---------------------	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.2 tot 0.4 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : bijna gesinterd
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: buitenzijde ijzerengobe
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: scherf grijswit, oppervlak bruin
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Schinveld/Brunssum datering : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, afb. 55.1 & 57 links periode III) functie : kan
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijke inhoud oudere doorsneden put
---------------------	--




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.5 mm, uitschieters tot 3.0 mm : verpreid : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: binnenzijde aanslag van urine
---------------------------	---------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-9163, 407 Abb. 52.3 periode III)
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijke inhoud oudere doorsneden put
---------------------	--



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.4 mm : verspreid : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : bijna gesinterd


OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : grijs

BIJZONDERHEDEN : -SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Schinveld/Brunssum ?
	datering	: 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 410 Abb. 55.9 periode III)
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN : mogelijke inhoud oudere doorsneden put




VINDPLAATS EN VONDSSTNUMMER	: Maastricht, Plankstraat 23; MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -


VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.4 mm : gemiddeld 2 : zand, hoekig
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus, breuk wel poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bijna gesinterd; buitenzijde ijzerengobe
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paarsbruin; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Schinveld/Brunssum ?
	datering	: 1280-1350 (Bruijn 1962-1963, Abb. 73.1 periode IV)
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN : mogelijke inhoud oudere doorsneden put





5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.2 tot 0.5 mm uitschieters tot 1.0 mm dichtheid : verspreid materiaal : zand
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: buitenzijde ijzerengobe
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak grijsbruin; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Schinveld/Brunssum datering : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 422 Abb. 65.5 periode III) functie : drinkbeker
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijk inhoud oudere doorsneden put
---------------------	---



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 1.0 mm uitschieters tot 2.0 mm : verspreid : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bijna gesinterd; buitenzijde ijzerengobe, binnenzijde leksporen
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paars; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 435 Abb. 77.5 -7 periode III) : drinkbeker
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijk inhoud oudere doorsneden put
---------------------	---



5 cm



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid, voet handgevormd
VERSCHRALING	grootte : 0.2 tot 0.4 mm dichtheid : verpreid materiaal : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit : niet poreus hardheid : zeer hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: bijna gesinterd; buitenzijde ijzerengobe, binnenzijde leksporen
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak paars; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN	: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Schinveld/Brunssum datering : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 435 Abb. 77.5 -7 periode III) functie : waarschijnlijk drinkbeker
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijk inhoud oudere doosneden put
---------------------	--



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid, voet handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.2 tot 0.5 mm uitschieters tot 3.0 mm : verspreid : zand (kwarts)
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: niet poreus : zeer hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: sinter-engobe en aangevlogen zoutglazuur, binnenzijde leksporen
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: oppervlak paars; scherf grijs
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: -
---------------------------	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Schinveld/Brunssum : 1225-1280 (Bruijn 1962-1963, 435 Abb. 77.5 -7 periode III) : waarschijnlijk drinkbeker
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijk inhoud oudere doorsneden put
---------------------	---




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK	: gedraaid
VERSCHRALING	grootte : 0.05 tot 0.1 mm dichtheid : gemiddeld 1 materiaal : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: vlekje ijzerengobe op rand
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: oppervlak geel, scherf lichtgrijze kern
BIJZONDERHEDEN	: -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetaanslag op rand
---------------------------	-----------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Schinveld/Brunssum datering : 1225-1280 (Bruijn 1962-63 Abb.63,4 periode III) functie : kookpot
---------------	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: mogelijk inhoud oudere doorsneden put
---------------------	---



5 cm




VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	vóór 1343
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid en aangezette gedraaide tuit (opgezet, niet doorgestoken)
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.6 mm : verspreid : potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	-
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	oppervlak en scherf oranje-rood
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Rijnland (?) : - : tuitpot
---------------	---	------------------------------------

OVERIGE OPMERKINGEN	:	mogelijk inhoud oudere doorsneden put
---------------------	---	---------------------------------------





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput
DATERING		: vóór 1343
PUBLICATIE		: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: 0.1 tot 1.0 mm (kwarts) en tot 3.0 mm (potgruis) : gemiddeld 2 en verspreid : kwarts en rood potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard : -
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: -
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: witgeel
BIJZONDERHEDEN		: -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: -
---------------------------	--	-----

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: Andenne : 1075-1175 (Borremans en Warginaire 1966 periode I) : kookpot
---------------	---	---

OVERIGE OPMERKINGEN		: mogelijk inhoud oudere doorsneden put
---------------------	--	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Plankstraat 23, Maastricht; 1983 MAPL-23 2-10-20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot GOBM; 1983 MAPL-23 2-10-20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput
DATERING	: vóór 1343
PUBLICATIE	: -

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRAGING	grootte	: -
	dichtheid	: -
	materiaal	: -
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	: -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING



OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : oppervlak oranje-rood, scherp grijze kern

BIJZONDERHEDEN : -SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Andenne
	datering	: 1075-1225 (Borremans en Warginaire 1966 fig. 21 A9/c,3 periode I/IIb)
	functie	: drinkkan

OVERIGE OPMERKINGEN : mogelijk inhoud oudere doorsneden put



CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK (C.M.A.)

's-Hertogenbosch, februari 1996

Geachte abonnee/lezer,

In aflevering 11/12 van het CMA *Ceramiek uit twee 14e-eeuwse beerputten aan het O.L.V. plein te Maastricht*, staat een aantal storende onvolkomenheden.

In de paragraaf over de datering van de vondstcomplexen is een aantal stukken van de tekst weggevallen. De gecorrigeerde versie van die paragraaf vindt u op de achterzijde van dit inlegvel.

In de Inleiding is verzuimd een aantal personen te bedanken voor hun medewerking bij het tot stand komen van deze afleveringen. Dat zijn de heren H. Peeters en G. Veldman, tekenaars bij het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek Maastricht (GOBM), die alle voorwerpen getekend hebben.

Van grote waarde was bovendien de hulp van drs W. Dijkman, conservator bij het GOBM, die de bestudering van het aardewerk en van de opgravingsgegevens mogelijk maakte.

Dankzij de afname van een groot aantal exemplaren door de Gemeente Maastricht was het mogelijk de prijs van deze afleveringen van het CMA relatief laag te houden.

Wij hopen dat dergelijke omissies in de toekomst niet meer voor zullen komen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het CMA,

T.J. Hoekstra,
voorzitter

ERRATA

De datering

De datering van de beide putten berust op twee oorkonden, gedateerd 10 maart 1342 en 12 februari 1343 (Franquet 1870-1877, I, nrs. 72, 75, 107-111, 114-117). De eerste is een overeenkomst tussen de plebaan aan de ene en de deken en het kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht aan de andere kant, waarbij besloten wordt een nieuwe parochie af te splitsen van de Onze Lieve Vrouwekerk en een nieuwe kerk te bouwen, gewijd aan de heilige Nicolaas, op voorwaarde dat het patronaatsrecht van de nieuwe kerk, de benoeming van de pastoor en de stichting van de nieuwe altaren onder de jurisdictie van de deken en het kapittel van de Onze Lieve Vrouwekerk blijven vallen.

In de tweede oorkonde, gedateerd 12 februari 1343, wordt deze overeenkomst bevestigd door Adolf van der Mark, bisschop van Luik (1313-1344), die tevens toezegt de nieuwe kerk te zullen wijden. Uit beide oorkonden blijkt dat de nieuwe kerk gebouwd kan worden doordat Gerard van Jabeek, kanunnik van de Onze Lieve Vrouwekerk van Aldeneyck een aantal huizen met bijbehorende goederen heeft overgedragen met de expliciete bedoeling deze huizen af te breken en daar een nieuwe parochiekerk te bouwen.

We mogen aannemen, dat de in 1980 en 1983 opgegraven kanunnikenhuizen, waarvan de beide beerputten deel uitmaakten, de door Gerard van Jabeek geschonken huizen betreffen. Op basis van de beide genoemde oorkonden lijkt het zeer aannemelijk, dat de beide huizen met de beide beerputten ten laatste vóór 12 februari 1343 buiten gebruik zijn gesteld.

Een tweede belangrijk gegeven is, dat de in 1980 en 1983 opgegraven kanunnikenhuizen inderdaad door de kerk overbouwd zijn, de beerput uit 1983 door de zuidmuur (Panhuysen 1984, 114). Niet geheel staat vast wanneer de voltooiing en de wijding van de kerk heeft plaats gevonden. Uit de oorkonde van 10 maart 1342 blijkt dat al een begin gemaakt was met de bouw (Franquet 1870-1877, I, 110), maar op 12 februari 1343 was ze nog niet gewijd. Op 13 mei 1345 wordt echter wel gesproken over de rector van de kerk en de kapellen van de St. Nicolaaskerk, wanneer deze wordt begunstigd door middel van een erfenis (Franquet 1870-1877, I, 118), terwijl op 12 januari 1351 wordt gesproken over de 'novam ecclesiam Sancti Nicholai' (Franquet 1870-1877, I, 125).

Samenvattend kan worden gesteld, dat beide beerputten in elk geval vóór 12 februari 1343 en waarschijnlijk vóór 10 maart 1342 buiten gebruik zijn gesteld. Dit is een datum *ante quem*, omdat niet vast staat hoeveel tijd vóór deze datum de bewoning van beide huizen is beëindigd. De kerk is in elk geval gewijd tussen 12 februari 1343 en 12 januari 1351, mogelijk tussen 12 februari 1343 en 13 mei 1345 toen de inhoud van de beide beerputten definitief door de muren van de St. Nicolaaskerk werden afgedekt.